

unihaft Putzgrund

Gebrauchsfertige Quarzgrundierung auf Dispersionsbasis



Eigenschaften:

- schnelltrocknend
- hohe Deckkraft
- deckender Voranstrich
- lösemittelfrei
- geruchsarm
- diffusionsoffen
- egalisiert das Saugverhalten unterschiedlicher Untergründe
- verdünnbar
- quarzhaltig
- mit haftverbessernden Füllstoffen optimierte Haftbrücke
- hohe Verbundhaftfestigkeit auf glatten und dichten Untergründen
- färbt den Untergrund gleichmäßig ein

Anwendungsbereiche:

- innen und außen
- Wand und Decke

Untergründe:

- mineralische Untergründe
- Putz
- Beton
- Gips
- Mauerwerk
- Kalksandstein
- Gipskartonplatten
- Spanplatten

Technische Daten:		
Art.-Nr.	124681	124682
Inhalt	8 kg	23 kg
Farbe	weiß	

unihaft Putzgrund

Gebrauchsfertige Quarzgrundierung auf Dispersionsbasis

verdünubar	bis max. 20 % Wasser
Dichte	1.550 g/cm ³
Trocknungszeit	ca. 2 Stunden
Feststoffgehalt	ca. 67 %
pH-Wert	< 9
Viskosität	ca. 28 dPas
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Temperaturbeständigkeit	±0 °C bis +80 °C

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch gut umrühren und mittels Roller oder Quast auftragen. Bei stark saugenden Untergründen **unihaft Putzgrund** mit Wasser verdünnt vorbehandeln. Empfohlenes Mischungsverhältnis: **unihaft Putzgrund** plus bis max. 20 % Wasser. Nach Durchtrocknung von **unihaft Putzgrund** kann der Putz aufgetragen werden.

Materialbasis:

Auf Basis einer Kunststoff-Dispersion mit Pigmenten und Füllstoffen.

Verbrauch:

Der Materialverbrauch ist abhängig von Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes:
ca. 200 - 300 g/m², unverdünnt.

Lagerung:

- Witterungsgeschützt, trocken, kühl und frostfrei lagern.
- Angebrochene Gebinde sofort verschließen.
- Bei sachgerechter Lagerung im ungeöffneten Gebinde 12 Monate haltbar ab Herstellerdatum.

Hinweise:

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 60 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Gefäße, Werkzeuge etc. sofort mit Wasser reinigen. Im ausgehärteten Zustand ist eine Reinigung nur noch mechanisch möglich.

Gefahren und Sicherheitshinweise:

Hinweise zur sicheren Anwendung entnehmen Sie bitte dem Gebinde oder Sicherheitsdatenblatt!

unihaft Putzgrund

Gebrauchsfertige Quarzgrundierung auf Dispersionsbasis

Entsorgung:

Gemäß den behördlichen Vorschriften. Hinweise zur sicheren Entsorgung entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Merkblatt beruht auf Erfahrungswerten und dient zur Beratung. Alle angegebenen Werte stellen allgemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrung und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Im Zweifelsfall Eigenversuche durchführen oder technische Beratung einholen. Die Qualität der Arbeit hängt von der fachmännischen Baustellenbeurteilung und Produktverwendung durch den Anwender ab. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren vorherige Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 10.08.2023